

СВОЙСТВА

- Сглаживает поверхность основания
- Снижает расход лакокрасочных материалов
- Увеличивает прочность сцепления с основанием
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Обеспыливает поверхность основания



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт укрывающий ОСНОВИТ ТЕХНО ТЕХКОНТ LP58 предназначен для подготовки минеральных оснований, обязательно требуется для гипсового основания под последующее нанесение силикатных красок ОСНОВИТ класса горючести НГ. Наносится кистью, валиком, макловицей, распылителем (краскопульт), хоппером.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Наносится на основания из кирпича, бетона, ячеистого бетона и других материалов, а также на оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
цвет	Белый
Сухой остаток (масс)	57-59%
Плотность	1,5 кг/л
Время высыхания до нанесения следующего слоя*	1 час
Расход**	6,5-7 м2/кг
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Срок годности	24 месяца
Упаковка	25 кг, 14 кг

*Время высыхания краски соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°C и влажности 65%

**Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, квалификации мастера, инструмента

СОСТАВ

Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители, специальные добавки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт следует перемешать. Основит Техно Техконт LP58 наносится кистью, валиком, макловицей, распылителем (краскопульт), хоппером на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке или с плотно закрытой крышкой составляет 24 месяца. Защищать от прямых солнечных лучей. Основит Техно Техконт LP58 выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не использовать для размораживания никакие нагревательные приборы. После размораживания перед применением тщательно перемешать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 08.26