



СВОЙСТВА

- Для всех типов поверхности
- Не меняет цвет поверхности
- Эффективно защищает от грязи
- Предотвращает проникновение воды
- Защищает от грибка и плесени
- Паропроницаемая
- Безвредный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водо-грязеотталкивающая пропитка Основит Сэйфскрин SSI15 предназначена для защиты от загрязнений, атмосферных воздействий, образований высолов, поражений грибком кирпичных и бетонных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, межплиточных швов, облицовочного камня, пено- и газобетона. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, кирпич, цементные и гипсовые материалы, плитка, натуральный и искусственный камень, брусчатка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход*	150-600 мл/м ²
Время высыхания	24 часа
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Фасовка	750 мл
Срок хранения	24 месяца

*- Расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.

СОСТАВ

Изготовлено на основе силиконов, биоцидов и вспомогательных добавок.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Основание должно быть чистым и сухим. Перед нанесением удалить с поверхности масляные и битумные пятна, другие загрязнения, мелкие отслаивающиеся частицы. Участки, пораженные грибком и плесенью, очистить с помощью удалителя плесени Основит Сэйфскрин SBD1. Конструктивные элементы, не предназначенные для обработки водо-грязеотталкивающей пропиткой, защитить малярной лентой или другим материалом. Оросить поверхность на расстоянии 15-20 см, для достижения большей глубины пропитки рекомендуется нанести повторно, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя («мокрое» по «мокрому»). Не применять при температуре ниже +5°C. В процессе работы и в последующие 24 часа температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Не допускать воздействия воды, осадков до полного высыхания пропитки. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21