

СВОЙСТВА

- Быстро очищает поверхность
- Легко смывается
- Не разрушает очищаемый материал
- Не меняет внешний вид очищаемого материала
- Не меняет и не разрушает природную фактуру очищаемого материала

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления высолов Основит Сэйфскрин SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не оказывает разрушительное воздействие на обрабатываемый материал. Для внутренних и наружных работ.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, кирпич, цементные штукатурки, керамическая плитка, натуральный и искусственный камень. Средство **не предназначено** для использования на плитах известняка, песчаника и мрамора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход*	от 100 мл/м ²
Время обработки поверхности	5-10 минут
Морозостойкость при хранении	5 циклов
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+40°C
Температура хранения	не выше +40°C
Срок хранения	3 года
Фасовка	5 литров

* - зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения материала

СОСТАВ

Раствор неорганических кислот, комплекс вспомогательных добавок.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Перед обработкой всего основания необходимо проверить действие раствора на небольшом участке поверхности для оценки кислотостойкости основания и действия раствора. Поверхности, не предназначенные для обработки, защитить малярной лентой или другим материалом. Тщательно перемешать средство перед применением. Нанести раствор равномерно и обильно кистью, валиком или губкой на обрабатываемую поверхность, не допуская подтёков, оставить на 5-10 минут. По истечении времени остатки средства смыть большим количеством чистой воды. При необходимости процедуру повторить. В процессе работы температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой для предотвращения загрязнения и попадания Основит Сэйфскрин SAd1. После высыхания, через 24 часа, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанного с этим повторного образования высолов, рекомендуется обработать поверхность гидрофобизатором Основит Сэйфскрин SSI15. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21