



КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ И СТЕКЛОХОЛСТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 06.23

СВОЙСТВА

- Высокая клеящая способность
- Белый цвет, прозрачный после высыхания
- Нанесение без пятен и разводов
- Корректировка обоев 20 минут после нанесения
- Для внутренних помещений, в т.ч. с повышенной влажностью
- В разбавленном виде при наклеивании обоев в сухих помещениях, в т.ч. неотапливаемых



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению акриловый клей УНИХОЛСТ АА01 идеально подходит для приклейки малярного стеклохолста, «паутинки», малярного флизелина, малярной стеклосетки, стеклообоев и всех видов тяжёлых обоев.

ОСНОВИТ УНИХОЛСТ АА01 имеет нейтральный запах, не содержит вредных примесей и экологически безопасен. Фунгицидные добавки в составе клея препятствуют распространению грибка и плесени. Плотная и подвижная консистенция позволяет наносить клей без капель и подтёков. Клей УНИХОЛСТ не оставляет пятен и разводов и становится прозрачным после высыхания.

Допускается применение (в разбавленном виде не более 10 % воды) для приклеивания виниловых, текстильных и обоев на флизелиновой и бумажной основах, а также рулонных настенных покрытий на неокрашенные или окрашенные поверхности в сухих помещениях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, штукатурки, ГКЛ, ПГП, ДСП. Может наноситься поверх бумажной ленты и другого стеклохолста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Открытое время, корректировка обоев, мин	20
Время высыхания, час	2
Окраска обоев / шпаклевание через, час	24
Расход на 1 м ² , кг	0,2-0,3
Морозостойкость при транспортировке, циклы	5
При температуре до -40°C может храниться не более, дней	30
Рекомендуемая температура хранения, °C	От +5 до +30
Рекомендуемая температура воздуха и основания при нанесении, °C	От +10 до +25
Рекомендуемая температура эксплуатации при использовании в слое шпаклевания, °C	От -20 до +50
Рекомендуемая температура эксплуатации при использовании для наклейки обоев, °C	От -20 до +50
Срок хранения в сухом помещении, в невскрытой упаковке, лет	3
Вес нетто, кг	10

СОСТАВ

Клей акриловый воднодисперсионный

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Основание должно быть чистым, прочным и сухим. Трещины необходимо зашпаклевать. Загрязнённые места, препятствующие прилипанию, необходимо очистить. Глянцевые поверхности зачистить металлической щёткой. Возраст бетонных и цементно-песчаных оснований не менее 28 суток, оштукатуренных оснований не менее 3-7 суток.

Рекомендуется загрунтовать поверхность универсальным грунтом ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А с добавкой «антиплесень». **Не использовать грунты класса «Бетоноконттакт»!** Основание готово к нанесению клея только после полного высыхания грунта.

Не допускать последующего запыления загрунтованных поверхностей!

ПРИМЕНЕНИЕ



Тщательно перемешайте клей перед применением.
После высыхания грунта, нанести готовый клей на подготовленное основание валиком, кистью или шпателем на участок немного превышающий по площади подготовленную полосу стеклохолста.

ПРИКЛЕИВАНИЕ



Способ 1: Заранее нарезанные куски стеклотканевых обоев, тяжелых обоев и малярных стеклохолстов приклеить на стену сразу после нанесения клея, разравнивая полотно широкой кистью или шпателем от середины куска к его краям.

Положение полотна можно корректировать на стене в течение 20 минут после наклеивания.

Способ 2: Сразу после нанесения клея приложить лист стеклохолста и разровнять шпателем.

Второй лист стеклохолста приклеить на первый с нахлестом 3-5 см. Затем строительным ножом сделать разрез в середине нахлеста и убрать лишние отрезки холста. Если предполагается дальнейшее шпатлевание поверхности — стеклохолст можно клеить «встык». Нанести клей поверх наклеенного холста и шпателем снять излишки. Не допускать пропусков клея по всей поверхности холста. Рекомендована толщина слоя клея в пределах 1-2 мм.



Время высыхания клея 2 часа.

Шпатлевание малярного стеклохолста и окраску обоев производить не ранее, чем через 24 часа после их приклеивания.

При дальнейшей окраске наклеенных обоев для снижения расхода краски и повышения качества приклеивания грунтовку поверхности стеклообоев допускается проводить клеем разбавленным водой на 10%.

ВАЖНО

- Наклейку обоев производить в помещениях с влажностью не выше 70%;
- Наклейка стеклотканевых обоев возможна на бетонное основание с влажностью не более 8%;
- Не допускать сквозняков при наклеивании стеклотканевых обоев и во время высыхания;
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей на поверхность обоев в период высыхания клея;
- Допускается разбавление водой (1 часть воды на 10 частей клея) для грунтования или наклейки виниловых, текстильных, флизелиновых обоев;
- Допускается эксплуатация во влажных или неотапливаемых помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза.

Не употреблять внутрь.

Хранить в недоступном для детей месте.

При работе с клеем использовать средства индивидуальной защиты органов зрения и перчатки.

При попадании клея в глаза промыть их обильным количеством воды. В случае попадания клея в организм немедленно обратиться за медицинской помощью.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 06.23



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru