



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

ИНТЕРЬЕРНАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ Univita Studio PRIMER

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 02.25

СВОЙСТВА

- Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Обеспыливает и сглаживает поверхность основания
- Сокращает расход краски
- Морозостойкость при транспортировке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерная грунтовка глубокого проникновения Основит Univita Studio PRIMER предназначена для грунтования минеральных поверхностей перед финишной водно-дисперсионными красками в помещениях любого типа.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ. Не предназначен для обработки металла и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход*	100-250 мл/м ²
Время высыхания**	1 час
Морозостойкость	5 циклов
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+30°C
Температура при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	24 месяца
Фасовка	10 л

* Расход зависит от ровности основания, впитываемости основания, опыта и квалификации мастера, инструмента и может отличаться от указанного на упаковке.

** Время высыхания соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°C и влажности 65%. При пониженной температуре, повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для правильной подготовки основания следует соблюдать СП 71.13330 и СП 163.1325800 при ГКЛ в качестве основания. Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, мелкие отслаивающиеся частицы и другие загрязнения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности тщательно ошкурить, а затем протереть.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунтовка готова к применению. Перед применением материал тщательно перемешать.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Наносить грунтовку кистью, валиком, щеткой или распылителем. Сильно впитывающие основания грунтовать не менее чем в два слоя (при необходимости до 4х слоев). Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунтовки (не ранее чем 1 час). В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. Рабочие инструменты сразу после проведения работ промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке или с плотно закрытой крышкой составляет 24 месяца. Защищать от прямых солнечных лучей, сквозняков и высокой влажности воздуха, избегать замораживания. Краска выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не использовать для размораживания никакие нагревательные приборы. После размораживания перед применением тщательно перемешать

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 02.25



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru