



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНКОНТ LP51

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 08.26

СВОЙСТВА

- Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Обеспыливает и сглаживает поверхность основания
- Сокращает расход наносимых материалов
- Морозостойкость при транспортировке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный грунт Основит Унконт LP51 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, красок. Особенно рекомендуется к применению в системах плиточной облицовки. Для внутренних и наружных работ.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ. Не предназначен для обработки металла и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
цвет	молочный
Сухой остаток (масс)	не менее 3%
Плотность	1,0 кг/л
Время полного высыхания*	1 час
Расход**	4-10 м ² /л
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Морозостойкость при транспортировке	Не менее 5 циклов
Срок годности	12 месяцев
Упаковка	10 л, 5 л, 1 л

*Время высыхания краски соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°C и влажности 65%

**Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, квалификации мастера, инструмента

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов. Форсирование оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик грунта.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт следует перемешать. Основит Унконт LP51 наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Сильновпитывающие основания грунтовать не менее чем в два слоя. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 08.26



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru