

### СВОЙСТВА

- Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Для старых, непрочных и сильновпитывающих оснований
- Сокращает расход наносимых материалов
- Морозостойкость при транспортировке

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт Основит Дипконт LP53 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Рекомендуется для закрепления и упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение цементных и гипсовых смесей для устройства пола, штукатурок и шпаклёвок, плиточных и монтажных клеев, лакокрасочных материалов.



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные, цементные и гипсовые основания. Особенно рекомендуется для старых, непрочных, мелящихся оснований, ГКЛ и ГВЛ. Не увеличивает марочную прочность основания. Не предназначен для обработки металла и дерева.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Связующее                                     | акриловая дисперсия       |
| Разбавитель                                   | вода                      |
| Рабочие инструменты                           | Кисть, валик, распылитель |
| цвет                                          | молочный                  |
| Сухой остаток (масс)                          | Не менее 5,3%             |
| Плотность                                     | 1,0 кг/л                  |
| Время высыхания*                              | 30-40 минут               |
| Расход**                                      | 10-20 м <sup>2</sup> /л   |
| Температура воздуха и основания при нанесении | +5°C...+35°C              |
| Температура хранения и транспортировки        | +5°C...+35°C              |
| Морозостойкость при транспортировке           | Не менее 5 циклов         |
| Срок годности                                 | 12 месяцев                |
| Упаковка                                      | 10 л, 5 л, 1 л            |

\*Время высыхания краски соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°C и влажности 65%

\*\*Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, квалификации мастера, инструмента

### СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

### ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов. Форсирование оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик грунта.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт следует перемешать. Основит Дипконт LP53 наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 08.26